

Механические свойства труб

Способ изготовления	Состояние материала	Временное сопротивление, МПа (кгс/мм ²) не менее 200(20)	Относительное удлинение после разрыва. %	
			δ_5	δ_{10}
			не менее	
Тянутые и холоднокатаные	Мягкое Полутвердое Твердое	240(25) 280(29)	38	35
			10	8
			3	2
Прессованные диаметром: до 200 мм св. 200 мм	—	190(19) 180(18)	32	30
			32	30